



- Vatnsborinn grunnur fyrir þétt undirlag
- Tilbúinn til notkunar
- Þornar hratt
- Til notkunar innandyrna
- Auðvelt að bera á með rúllu



Vara

Einskomponenta, vatnsborin fjölliðudreifing með sandfyllingu, hámarks kornastærð 0,5 mm.

Bindigrunnur fyrir Alfix sjálfjöfnunarmassa og flísalím á þétt, ógleypin undirlög.

Rúllanleg áferð.

Litur: hráhvítur.

Notkun

0,1 - 0,2 lítrar/m² sem samsvarar 150 - 250 g/m² eftir gerð undirlags.

Umbúðir

3 og 10 lítra fötur úr endurunnu plasti.

Undirlag

Ógleypin undirlög eins og slétt og þétt steypa, keramikflísar, náttúrusteinn og terrazzo.

Málmur og yfirborðsmeðhöndluð tréundirlög.

Epoxy og málning.

Einsleitt vínýl og línóleum.

Gólfhiti skal slökktur 3 sólarhringum fyrir ásetningu Alfix UniversalPrimer og má ekki kveikja á honum fyrr en 7 sólarhringum eftir að spörtlun er lokið.

Undirbúningur

Undirlagið verður að vera burðarhæft og stöðugt, þurrt, hreinsað af ryki, fitu, yfirborðsslammi og laust við gegnumgangandi sprungur.

Hreinsun fitu-, vax- og sápuleifa er framkvæmd með Alfix Grundrens.

Gakktu úr skugga um að málning sé vel föst og liti ekki af sér.

Límleifar af vínýl, línóleum, viðarklæðningum o.s.frv. skal slípa burt áður en grunnað er.

Þétt undirlag eins og einsleitt vínýl, línóleum, epoxy og málningu skal slípa/matta.

Stálplötur skulu ryðvarðar.

Affitið ryðfrítt stál með asetoni eða svipuðu efni.

Notkunarleiðbeiningar

Alfix UniversalPrimer er tilbúinn til notkunar eftir vandlega hræringu.

Berið á undirlagið í jöfnu, þunnu lagi með stutthærðri málningarrúllu eða sterkum pensli/kúst.

Forðist pollamyndun. Grunnurinn þarf að vera þurr áður en frekari vinnsla hefst.

Umhverfishitastig, undirlag og Alfix UniversalPrimer skulu ekki vera undir +10 °C.

Spörtlun skal framkvæma innan 3 sólarhringa frá grunnun.

Að því loknu skal grunna undirlagið á ný áður en spörtlun fer fram.

Athugið!

Í vafatílfellum er mælt með því að prófa viðloðun Alfix UniversalPrimer við undirlagið á litlu tilraunasvæði áður en grunnvinnan hefst.

Viðloðunin verður að vera að minnsta kosti 1 N/mm².

Þríf

Verkfæri skulu hreinsuð með vatni áður en efnið þornar.

Harðnaður Alfix UniversalPrimer fjarlægist með vélrænni aðferð.

Leifum af vöru, hreinsivatni og flátum með vöruleifum skal farga í samræmi við reglur viðkomandi staðbundinna yfirvalda.

Prófanir

EMICODE-próf, skilgreint af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoffe.

Tilvísanir

- Leiðbeiningar „Slétt undirlag - Steypa og spörtlun með PlaneMix“
 - Vöruupplýsingar fyrir Alfix Grundrens
 - Öryggisgagnablað
- „Gulvfakta“ frá gólfíðnaðinum

Tæknilegar upplýsingar

Vinnuhitastig	+10 °C - +30 °C
Þéttleiki	1,33 kg/l
Þurrkunartími	U.þ.b. 30–120 mínútur *)
Notkun	0,1–0,2 l/m ² , sem samsvarar 150–250 g/m ² , eftir undirlagi.
pH	U.þ.b. 8,5
Geymsla	U.þ.b. 12 mánuðir, frostfrítt, í óopnuðum umbúðum.

*) Allar tæknilegar upplýsingar gilda við kjöraðstæður innandyrna (+20 °C og 50% RF).
Gildin sem gefin eru upp eru því til viðmiðunar.