



Vandafvisende sokkelpuds

- Til pudsning på beton, leca, mursten og celleplast, EPS/XPS
- Velegnet til sokler under terrænhøjde
- Høj styrke
- Vandafvisende og diffusionsåben
- Meget lav kapillarsugning
- Modvirker opstigende fugt fra terræn
- Lagtykkelse 3 - 15 mm

Produkt

Cementbaseret, kunststofforstærket pulver.
Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 1,2 mm.

Farver

Leveres i cementgrå.

Forbrug

Ca. 1,4 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

Underlag

Beton, fundamentsblokke, letklinkerbetonelementer og lecablokke.
Celleplast isolering af ekspanderet polystyren (EPS) og ekstruderet polystyren (XPS) med cementfiber-armeret overflade.
Kontakt venligst vores Service-tekniske afdeling for yderligere info.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, løse mørtelrester, fedt, salte, begroinger og andet snavs. Afhængigt af underlagets beskaffenhed kan det være nødvendigt med en tør- eller vådsand-blæsning.
På beton, leca- og fundamentsblokke udføres et udkastlag af sand/cement 1:1. Tørretid: Ca. 1 døgn.

Brugsanvisning

Oprøring foretages med ca. 3,0 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose. Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Anvend boremaskine med rørekrog eller tvangsblender. Efter et par minutter gennemrøres pudsen igen og er klar til brug.

Uden armering

Alfix DuraPuds 615 sokkelpuds påføres i op til 10 mm pr. lag med glat stålbræt. Når pudsen har sat sig bearbejdes med pudsebræt til færdig overflade.

Armering med glasfibernet

Alfix DuraPuds 615 sokkelpuds anvendes i Alfix Facadeisoleringssystem til pudsning på sokkelisolering af EPS eller XPS.

Pudslaget udføres som 2-lags behandling:

Dag 1 påføres pudsen med stålbræt i en lagtykkelse på 3 - 4 mm.

I den våde mørtel monteres Alfix Glasfibernet 4x4 mm.

Ved samlinger skal nettet overlappe med minimum 10 cm. Armeringsnettet presses let ind i overfladen på den våde puds med glat spartel.

Det er vigtigt, at armeringsnettet placeres yderst i pudslaget.

Dag 2 påføres et nyt heldækkende lag Alfix DuraPuds 615 sokkelpuds i en lagtykkelse på 3-4 mm. Når pudsen har sat sig, kan den bearbejdes med pudsebræt til overfladen er jævn.

Bemærk!

Der må ikke tilsættes yderligere vand til puds, som er begyndt at afbinde. Udendørs arbejde med hæftepuds bør kun foregå i tørvejr ved temperaturer mellem +5°C og +25°C, og ikke i direkte sol. Ved risiko for regn eller lave temperaturer under +5°C, skal facader afdækkes.

Udvendig pudsning i vintermånederne frarådes.

Mærkning

	Alfix A/S H.C. Ørstedes Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 13	Ydeevnedeklaration nr. 2	EN 998-1:2010 Alfix DuraPuds 615 Mineralsk puds CS IV
Brandklasse	A1	Varmeledningsevne	$\lambda_{10, \text{dry}} \leq 0,83 \text{ W}/(\text{m-K})$ for P=50% $\lambda_{10, \text{dry}} \leq 0,93 \text{ W}/(\text{m-K})$ for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)
Vandabsorption	W2		
Diffusionsmodstands-faktor μ	≤ 25		
Vedhæftning på beton	$\geq 0,08 \text{ N}/\text{mm}^2$	Holdbarhed / frostresistens	NPD

Rengøring

Rester af Alfix DuraPuds 615 sokkelpuds på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Henvisninger

Produktinfo for:

- Alfix Tilbehør til DuraPuds
- Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.
 For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data

Arbejdstemperatur	+5°C - +25°C
Densitet	1,6 kg/liter oprørt med vand.
Anvendelsestid	1-2 timer ved +20°C
Vanddampdiffusion	μ -værdi: ≤ 25
Tørretid	48 timer ved min. +15°C
Trykstyrke	$> 8 \text{ N/mm}^2$
Eksponeringsklasse	MX 4
Fuldt belastbar	Efter 7 døgn ved min. +15°C
Lagring	Min. 12 måneder i uåbnet emballage.